

Sortierrichtlinien
Renchtalholz GmbH

Stand 20.11.2024

heim. und europ. Lärche

Merkmal	Beschreibung
Äste:	ausgeprägt, bei schmalen Holzelementen in der Größe bis zur Elementbreite möglich, insbesondere bei Kerngetrennten / Kreuschnitten zu berücksichtigen oftmals schwarz oder schwarz umrandet
Harzgallen:	ausgeprägt, Harzgallen bis 2 x 20 mm bleiben unberücksichtigt, Vorkommen ohne Begrenzung der Anzahl und Größe zu berücksichtigen
Splint / Kernholz:	Splintholzanteile möglich, ohne Begrenzung vorkommend
Risse:	trocknungsbedingt geringe, gerade Risse und Pechrisse bleiben unberücksichtigt Risse bis 1/3 der Elementlänge sind möglich
Farbe:	Ware, insbesondere Splintanteile darf leicht farbig sein
Bearbeitung:	Ware maßhaltig gehobelt Maße / Toleranzen gem DIN 14519 / 15146 sind zu berücksichtigen Hobelfehler bis 10% der Elementlänge sind zulässig. Im Bereich Äste und im Wechsel der Faserneigung sind raue Stellen nicht auszuschließen
Toleranzen:	höchstens 5% der Liefermenge darf Merkmale, die über die Beschreibung hinaus gehen, aufzeigen. Die Klassifizierung nach dem Aussehen berücksichtigt keine Merkmale, die nach dem Zusammensetzen der Elemente nicht mehr sichtbar sind.

Die oben stehenden Sortierkriterien treffen in der Regel auf 95 % der Ware zu. Ein entsprechender Verschnitt muss einkalkuliert werden

Hobelware aus europäischer oder heimischer Lärche wird nicht nach A-Sort. / B-Sort. Sortiert. Die Merkmale werden unter Berücksichtigung und Maßgaben der DIN / EN als "freie Klasse" im Zuge dieser Herstellernorm beschrieben.

Renchtalholz bietet europ. und heimische Lärche als originalsortierte Ware in hobelfallenden Qualitäten, erzeugt aus GKL I/III gemäß Tegernseer Gebrauch (TG) - 2017 an.

Die Ware wird trocken unsortiert geliefert. Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, ist mit einer Holzrestfeuchte von a. 18 +/- 2% zu rechnen.

Unter Berücksichtigung der DIN EN 14519:2006 und DIN EN 15146:2007 werden typische und mögliche Merkmale im Rahmen einer freien Sortierung ergänzend beschrieben.

Bei europäischer und heimischer Lärche ist im Besonderen eine deutlich ausgeprägte Sturktur, schwarze Äste und ausgeprägte Harzgallen zu berücksichtigen. Lärche neigt zum Verzug, arbeitet stark und bildet Trockenrisse aus.

Geometrische Eigenschaften sind zum Zeitpunkt der Produktion bzw. Lieferung zu berücksichtigen! Auf eine ordnungsgemäße Lagerung ist unbedingt zu achten.

Renchtalholz GmbH
Renchtalholzstraße 2
D- 77728 Oppenau
