

Sortierrichtlinien
Renchtalholz GmbH
DOMUS ETERNA by Renchtalholz

Stand 01.01.2023

Weißtanne und Fichte keilgezinkt
Qualität 0/1 - Rift - Halbrift

zulässig	nicht zulässig
Äste und Holzbeschaffenheit: ein Ast / Laufmeter ohne Rücksicht auf die Lage Astgröße max: 2 cm Durchmesser und 5 cm Länge fest verwachsene Äste kleine Kantenäste	lose Äste, Durchfalläste faule Äste Baumkante
Wuchs / Erscheinungsbild Montage muss technisch möglich sein Für Weißtanne typischer Wimmerwuchs je nach Lichteinfall kann ein Schattenspiel möglich sein	
Risse: Endrisse bis maximal 10 cm nicht durchgehende Trocknungsrisse Haarrisse Ausrisse an Kanten sind vereinzelt zu tolerieren	starke und vor allem durchgehende Risse Ringschäle
Markröhre: geschlossene Markröhre bis max. 300 mm lang	offene Markröhre
Schnittbild: Rift - Halbrift	
feiner Bandsägenschnitt: unterschiedliche Rauheit, und unterschiedliches Erscheinungsbild je nach Holzart und Holzbeschaffenheit Dadurch auch unterschiedliches Farbenspiel möglich	
Toleranzen: Dimensionsschwankungen von +/- 2 mm sind erlaubt Produktionsbedingte Mehrstückzahlen und Verlust- längen von bis zu 10 % müssen toleriert werden	
	Sonstiges: Insektenfraß, Lineatusbefall Fäule, Ringschäle

Die oben stehenden Sortierkriterien treffen in der Regel auf 95 % der Ware zu. Ein entsprechender Verschnitt muss einkalkuliert werden

Renchtalholz GmbH
Renchtalholzstraße 2
D- 77728 Oppenau

DOMUS ETERNA